


CG-P13 苯基三甲氧基硅烷

结构式:



国外对应牌号:

通用化学	道康宁	信越	德固赛	智索
N.A	Z-6124	N.A	N.A	N.A

技术指标

牌号:	CG-P13
化学名称:	苯基三甲氧基硅烷
CAS号:	2996-92-1
EINECS号:	221-066-9
分子式:	C ₉ H ₁₄ O ₃ Si
外观:	无色透明液体
密度(ρ 20, g/cm ³):	1.0620 ± 0.0050
折光度(n _{25D}):	1.4680 ± 0.0050
含量	98%

用途:

1. 可作为硅树脂的交联剂，也可用作苯基硅油的原料
2. 改善其他硅烷热稳定性。
3. 用来处理硅灰石，氢氧化铝等无机填料，可以使这些无机填料的表面具有疏水性，从而增加了它们在聚合物中的分散性。CG-P13尤其适合那些需要在高温下加工的聚合物，降低聚合物融化粘度。

包装:

210L铁桶: 200kg/桶

1000L IBC桶: 1000kg/桶